



ULTRA SPEC® SCUFF-X®

INTERIOR MATTE FINISH ПОКРИТИЕ

484

Характеристики:

- Иновативна и патентована формула за устойчивост при интензивно триене
- Изключителна издръжливост
- Може да се мие
- Бързо съхнене, като позволява повторно нанасяне още в същия ден
- Изключително гладка при допир
- Лесна за нанасяне
- Не пръска при нанасяне
- Отговаря на изискванията на LEED® v4
- Съдържа антимикробни добавки, които инхибират растежа на мухъл и плесен по повърхността на боята

Описание:

Висококачествена еднокомпонентна латексова боя, която е специално разработена за помещения с голям трафик и интензивно триене. Този революционен продукт предлага по-висока издръжливост и устойчивост на триене в сравнение с традиционните висококачествени двукомпонентни покрития. С минимална необходимост от поддръжка, боята запазва перфектния си външен вид за изключително дълго време. Матовото покритие дава възможност за прикриване на несъвършенствата по повърхностите, като същевременно с това осигурява на стените красив и изискан вид.

Препоръчителна употреба:

Подходящ за зони с голям трафик като търговски помещения, училищни коридори, болнични чакални, хотелски фойета, съблекални и бани във фитнес зали, гардеробни, кафенета, бани и стълбища. За употреба върху грундиран или предварително боядисани гипсокартонени, гипсови, дървени, метални и тапицирани повърхности.

Ограничения:

Да не се полага когато температурата на въздуха и повърхността е под 50°F (10°C)

Не се препоръчва за подове.

Само за вътрешно полагане.

Продуктова информация:

Цветове — Стандартни: Бял (01)	Технически данни		ПАСТЕЛНА ОСНОВА	
		Тип	Патентован акрилен кополимер	
	Тип Пигмент	Титаниев диоксид		
	Обем твърди частици	39 ± 2%		
— Gennex® Бази за оцветяване: Deer Base (04) Дълбока основа (Когато се тонира в съответствие с предписанията на Benjamin Moore, Deer Base осигурява покривен основен слой, подходящ за използване на дълбоки и интензивни цветове.) Тонирайте само с оцветител на водна основа Benjamin Moore® Gennex®.	Покритие на галон при препоръчителна норма	350 – 400 sq. ft..		
	Препоръчителна дебелина на слоя	– Мокро	4,3 mils	
		– Сухо	1.7 mils	
	В зависимост от текстурата и порьозността на повърхността. Осигурете правилното количество боя според заданието. Това ще осигури еднородност на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя			
— Специални цветове: Свържете се с представител на Benjamin Moore	Време на съхнене при @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– На допир	1 час	
		– Втора ръка	2-3 часа	
Сертификати & Квалификации: Съответствие с изискванията за VOC във всички регулирани области, с изключение на SCAQMD Отговаря на условията за получаване на кредит по LEED® v4 Отговаря на условията за получаване на кредит по CHPS за ниски емисии CDPH v1 Сертификат за емисии Клас А (0-25) върху негорими повърхности при изпитване в съответствие с ASTM E-84 Подходящ за използване в обекти, инспектирани от USDA Антимикробен - Този продукт съдържа агенти, които възпрепятстват развитието на микроби върху повърхността на този филм боя. Този продукт съдържа антимикробни добавки, които възпрепятстват растежа на плесени и мухъл върху повърхността на боята.	Боядисаните повърхности могат да се мият след две седмици. Високата влажност и/или ниските температури ще доведат до по-дълго време за съхнене, повторно нанасяне и почистване.			
	Съхнене	Коалесценция		
	Вискозитет	97 ± 3 KU		
	Температура при възпламеняване	N/A		
	Блясък / Гланц	Мат (8-13 @ 85°) (9.5 @ 60°)		
	Температура на повърхност при нанасяне	– Мин.	50 °F	
		– Макс.	90 °F	
	Количество за разреждане	Погледнете таблицата		
	Разреждане	С чиста вода		
	Тегло на галон	10.73 фунта.		
Техническо съдействие: Предлага се от местния независим дистрибутор на Benjamin Moore. За да откриете най-близкия дистрибутор, позвънете на 1-866-708-9180	Температура на съхранение	– Мин.	40 °F	
		– Макс.	90 °F	
За да откриете най-близкия дистрибутор visit www.benjaminmoore.com				