



Ben®

Премиум интериорна акрилна боя и грунд / Яйчена черупка

626

Характеристики:

- Гладко и лесно нанасяне
- Лесно нанасяне и почистване
- Удължено време за работа
- Отлично покритие
- Устойчива на надраскване
- Нулеви летливи органични съединения, слаба миризма

Описание:

Латексов продукт с акрилна смес, разработен за максимално лесно нанасяне върху разнообразни интериорни повърхности. Ben® осигурява удължено време за работа за гъвкавост при изравняване на площите, преди да са изсъхнали и е чудесен за ретуши. Той създава лесен за поддържане завършек в резултат на устойчивостта на надраскване.

Препоръчителна употреба:

Нови или предварително боядисани стенни плоскости, гипсови, зидани стени или тапети; грундирано или предварително боядисано дърво или метал; нови или покрити звукоизолиращи тавани.

Ограничения:

Не боядисвайте, когато температурата на въздуха или на повърхността е по-ниска от 50 °F (10 °C).

Продуктова информация:

Цветовете — Стандартни:		Технически данни	
Бяло (01)		Тип	Патентован акрил
		Пигмент	Титанов двуокис
		Обем твърди частици	39 ± 2%
Бази за оцветяване:		Покритие на галон при препоръчителна норма	400 – 450 кв. фута
Основи GenneX® 1X - 4X		Препоръчителна дебелина на слоя	– Мокро 3.6 - 4.0 mils – Сухо 1.4 - 1.5 mils
		В зависимост от текстурата и порьозността на повърхността. Не забравяйте да премерите точното количество боя за задачата. Това ще осигури еднородност на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя.	
— Специални цветове:		Време за съхнене при 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– За корекции На допир: 1 час – Втора ръка Втора ръка: 2 часа
Свържете се с представител на Benjamin Moore			
Сертификати & Квалификации:		Боядисаните повърхности могат да се измият след две седмици. Високата влажност и ниските температури ще доведат до по-дълго време за съхнене, повторно нанасяне и обработка.	
OTC		Съхнене	Коалесценция
OTC II		Вискозитет	97 ± 4 KU
CARB		Температура при възпламеняване	Няма
CARB07		Блясък / Гланц	15 - 22 @ 85°
CARB19		Температура на повърхност при нанасяне	– Мин. Мин.: 40 °F – Макс. Макс.: 90 °F
UTAH		Почистване	Вода
AZMC		Разреждане	вижте стр. 2
SCAQMD		Тегло на галон	10,8 фунта
Отговаря на условията за LEED® v4			
Отговаря на условията за емисии от CDPH			
Отговаря на условията за нискоемисионен продукт според CHPS (Collaborative for High Performance Schools) Benjamin Moore's Green Promise® MPI 44		VOC	Нула g/L
Техническо съдействие:		Температура на съхранение	– Мин. 40 °F – Макс. 90 °F
Предлага се от местния независим дистрибутор на Benjamin Moore. За да откриете най-близкия дистрибутор, позвънете на 1-866-708-9180			
За да откриете най-близкия дистрибутор visit www.benjaminmoore.bg			

Подготовка на повърхността:

Повърхностите, които ще бъдат боядисани, трябва да бъдат чисти, сухи и без замърсявания, прах, грес, масло, сапун, вакса, напукана боя, водоразтворими материали и плесен. Отстранете напуканата или люещеца се боя и шлайфайте тези участъци, докато изравните ръбовете със съседните повърхности. Гланцовите зони трябва да се матират. Повърхностите на сухото строителство не трябва да съдържат прах от шкурка.

Нови мазилки или зидани повърхности трябва да бъдат оставени да се втвърдят (30 дни) преди нанасяне на основния слой. Изсъхналата мазилка трябва да бъде твърда, да има лек блясък и максимално pH 10; меката, пореста или прахообразна мазилка показва неправилно втвърдяване. Никога не шлайфайте повърхността на мазилката; изрязвайте с нож всички издатини и грундирайте мазилката преди и след нанасянето на допълващата смес. Излятият или предварително формован бетон с много гладка повърхност трябва да се гравира или надраска, за да се подпомогне адхезията, след като се отстранят всички средства за освобождаване от формата и втвърдяващите смеси. Отстранете всички прахообразни или свободни частици преди грундиране.

Проблемни основи: Benjamin Moore® предлага разнообразни специални грундове за използване върху проблемни основи, като дървесина, отделяща смола, петна от мазнини, маркировки с флумастери, твърди гланцирани повърхности, поцинковани метали или други субстрати, където адхезията на боята или заличането на петна е особен проблем. Вашият търговец на дребно или архитектурен представител за Benjamin Moore® може да препоръча подходящото решение за грунд според вашите специални нужди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако изстържете, шлайфате или премахнете старата боя, може да се отдели оловен прах. ОЛОВОТО Е ТОКСИЧНО. ИЗЛАГАНЕТО НА ОЛОВЕН ПРАХ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ, КАТО УВРЕЖДАНЕ НА МОЗЪКА, ОСОБЕНО ПРИ ДЕЦА. БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ СЪЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАТ КОНТАКТ С ПРОДУКТА. Носете дихателна маска, одобрена съгл. NIOSH, за да контролирате експозицията на олово. Почистете внимателно с прахосмукачка с HEPA филтър и мокър mop.

Приложение

Разбъркайте добре преди и по време на употреба. Нанесете 1 - 2 слоя. Използвайте същите техники за четкане, както при всяко друго интериорно покритие с нулеви летливи органични съединения. За най-добри резултати използвайте премиум четка Benjamin Moore® от найлон/полиестер, премиум валяк Benjamin Moore®, или подобен продукт. Нанесете боя обилно от небоядисаната зона към влажната зона. Избягвайте следи от припокриване, като поддържате мокър ръб.

Четка: Найлон/полиестер

Валяк: Премиум качество

Спрей, безвъздушен:

Налягане / 1,500 - 2,500 PSI

Накрайник / 0.013 - 0.017

Изтъняване/Почистване

При определени условия може да е необходимо кондициониране с Benjamin Moore® 518 Extender, за да се регулира времето за работа или характеристиките на пръскане.

Добавете 518 Extender или вода - макс. 8 течни унци на галон боя

Никога не добавяйте други бои или разтворители.

Клас А (0-25) върху незапалими повърхности при изпитване съгл. ASTM E-84

Този продукт на Benjamin Moore® е тестван от независими трети страни и покрива или надвишава публикуваните химически ограничения и критерии за ефективност на стандарта Green Seal™ GS-11 2015

Зеленото обещание на Benjamin Moore's

Означението Green Promise® на Benjamin Moore е гаранцията на нашата компания че този продукт отговаря - и често надхвърля - строги екологични критерии и критерии за ефективност по отношение на летливи органични съединения, емисии, приложение, възможност за измиване, почистване и опаковане, като същевременно предоставя първокласните нива на производителност, които очаквате от Benjamin Moore.

Системи за грундиране

Финишното покритие с вид на яйчена черупка Ben® се самоизравнява върху повечето правилно подготвени повърхности. Въпреки че високото качество на нашите продукти понякога позволява покриване с един слой, Benjamin Moore® препоръчва два слоя, за да се постигне пълно пълноценно развитие на цветовете и да се оптимизира ефективността. Върху голи основи се препоръчват два слоя; предварително боядисаните повърхности могат да бъдат завършени с 1 или 2 слоя.

Специална забележка: За някои персонализирани цветове може да е необходим грунд Deer Base Primer, оцветен по специална рецепта, за да се постигне желаният цвят. Попитайте вашия търговец за нашите специални грундове, ако повърхността, която ще се боядисва, е зацапана с вода, повредена от дим, зацапана с мазнина или много гладка.

Дървесина и изделия от дърво:

Самостоятелен грунд

Дървесина, отделяща смола (секвоя, кедър и др.):

Fresh Start® Undercoater и грунд/уплътнител (032) или универсален грунд Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Гипскартон:

Самостоятелен грунд

Мазилка (втвърдена):

Универсален грунд Fresh Start® High-Hiding (046)

Груба или шлифована зидария:

Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build

Block Filler (571)

Гладко изливан или предварително формован бетон:

Самостоятелен грунд

Метали, съдържащи желязо (стомана и желязо):

Високоэффективен акрилен метален грунд (HP1100) или Високоэффективен алкиден метален грунд (HP1320)

Цветни метали (поцинковани и алуминий):

Всички нови метални повърхности трябва да се почистят добре с емулгатор за масла и мазнини (HP6000), за да се отстранят замърсяванията. Новите, блестящи повърхности от цветни метали, които ще бъдат подложени на абразия, трябва да

бъдат матирани с много фина шкурка или подложка от синтетична стомана, за да се подпомогне адхезията. Високоэффективен акрилен метален грунд (HP1100)

Пребоядисване, всички основи:

Грундирайте непокрытите участъци с грунда, препоръчан за основата по-горе.

Информация за здравето и безопасността на околната среда

Използвайте при подходяща вентилация. Не вдишвайте изпарения от спрея или праха от шлифоването. Осигурете приток на свеж въздух по време на нанасянето и сушенето. Да се избягва продължителен или многократен контакт с кожата. Избягвайте излагането на прах и пръски, като носите дихателна маска, одобрена съгл. NIOSH, по време на нанасяне, шлифоване и почистване. Следвайте указанията на производителя на дихателната маска относно нейната употреба. Затваряйте добре след всяка употреба. Да се измие старателно след употреба.

Предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от рак и увреждане на репродуктивната система
Вижте етикета на продукта и информационния лист за безопасност за специфична информация за продукта.

ПЪРВА ПОМОЩ: В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода в продължение на поне 15 минути; при попадане върху кожата изплакнете обилно със сапун и вода. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ. Ако изпитвате затруднено дишане, напуснете зоната и излезте на чист въздух. Ако изпитвате продължителни затруднения, незабавно потърсете медицинска помощ.

В СЛУЧАЙ НА РАЗЛИВ – Попийте с инертен материал и изхвърлете, както е посочено в т. „Почистване“.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА

ПАЗЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

Вижте Информационния лист за безопасност за допълнителна информация относно здравето и безопасността